



Bona Mix&Fill

CHIT PE BAZĂ DE APĂ



Chit pe bază de apă pentru umplerea rosturilor de până la 2 mm lățime în pardoselile din lemn.

Bona Mix & Fill este un chit pe bază de apă, care trebuie amestecat cu praf de șlefuire pentru a obține culoarea și consistența adecvate. Poate umple rosturi de până la 2 mm lățime și corecta alte defecte minore ale pardoselilor din lemn. Se utilizează împreună cu oricare dintre lacurile și uleiurile Bona și este potrivit atât pentru esențe de lemn deschise, cât și pentru cele închise la culoare.

- Ușor de șlefuit
- Uscare foarte rapidă
- Anticoroziv
- Ușor de amestecat și de aplicat



Bona Mix&Fill

CHIT PE BAZĂ DE APĂ

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Dispersie acrilică
Raport mixare:	Amestecați cu rumeguș de lemn până la obținerea unei consistențe groase, asemănătoare unui terci
Timp uscare:	- între aplicări: 20 minute¹ - până la șlefuire: 30 – 60 minute¹ - până la aplicarea finisajului sau a tratamentului cu ulei: 1 – 2 ore¹ ¹ Valorile se referă la rosturi mici, normale, pe pardoseli nou montate, la un climat interior de 20°C/60% R.H. Cu cât rostul este mai lat și mai adânc, cu atât timpul de uscare va fi mai lung
Unelte de lucru:	Șpaclu de oțel inoxidabil
Consum:	8–12 m ² /litru, în funcție de dimensiunea și numărul rosturilor
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de curățarea cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat mecanic sau prin frecare cu apă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu turnați în canale sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	1 an de la data producției, în recipientul original, nedeșfăcut
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și nu trebuie să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului. A se păstra într-un loc răcoros
Reziduuri:	Recipientele cu o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu turnați în canale sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	3 x 5 litri 10 x 1 litru
Certificate & standarde:	EMICODE EC 1PLUS

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că pardoseala este aclimatizată la mediul final de utilizare, uscată și lipsită de ceară, praf sau alte impurități. Șlefuiți pardoseala până la lemnul curat, cu abrazive de 60–80 granulație. Temperatura încăperii și a produsului nu trebuie să scadă sub +13°C în timpul aplicării și uscării.

Condițiile optime de aplicare sunt între 18–22°C și 40–60% umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, în timp ce temperaturile scăzute și umiditatea ridicată îl prelungesc.



Bona Mix&Fill

CHIT PE BAZĂ DE APĂ

APLICARE

1. Agitați bine recipientul înainte de utilizare.
2. Amestecați produsul într-un recipient cu rumeguș fin și curat de lemn, până la obținerea unei consistențe asemănătoare terciului.
3. Aplicați amestecul pe întreaga suprafață a pardoselii, folosind o spatulă din oțel inoxidabil și repetați procedura dacă este necesar.
4. După uscarea suprafeței, șlefuiți excesul de Mix & Fill

cu abrazive de 100–120 granulație.

5. Tratați pardoseala cu orice sistem de finisare Bona, conform instrucțiunilor corespunzătoare.

Notă: Bona Mix & Fill nu este potrivit pentru rosturi mai mari de 2 mm. Pentru rosturi de până la 3 mm utilizați Bona Mix & Fill Plus.

IMPORTANT!

Golurile/crăpăturile naturale de pe suprafața podelei, în mod normal nu se chituiesc. Din cauza contractării sau

dilatării lemnului, chitul întărit poate să crape.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini aplicatorul, se bazează pe experiența anterioară și pe testări ample, însă nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări și condiții de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoșoaia, Jud.Ilfov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222